

# Технический бюллетень

# ISO-PRIMER

## (ИЗО-ПРАЙМЕР)



## Грунт под жидкие гидроизоляционные мембраны - эластомеры

### Описание

ISO-PRIMER – водная полимерная эмульсия. Обеспечивает надежное сцепление жидких бесшовных мембран - эластомеров ISOFLEX и ISOFLEX T-25 с основанием, при их нанесении на пористые основания гидроизолируемой террасы. Проникая в поры основания грунтовка функционирует как связывающий слой между ISOFLEX или ISOFLEX T-25 и основанием.

### Применение

ISO-PRIMER – готовая к применению грунтовка. Обеспечивает отличное сцепление ISOFLEX и ISOFLEX T-25 с бетоном, кирпичной кладкой, штукатуркой, гипсовыми листами, ДВП и т.д.

### Технические характеристики

Вид: эмульсия  
Цвет: белый  
Плотность: 1,01 кг/л

### Инструкции

#### 1. Подготовка основания

Основание должно быть чистым, сухим без жирных пятен, пыли, рыхлых участков и т.д.

#### 2. Нанесение

ISO-PRIMER тщательно перемешивается и равномерно наносится на поверхность кистью, валиком или пульверизатором перед нанесением гидроизоляционного слоя.

### Расход

200-300 г/1 м<sup>2</sup> в зависимости от впитывающей способности основания.

### Упаковка

ISO-PRIMER поставляется в пластиковых контейнерах по 1 кг, 5 кг и 20 кг.

### Срок годности - Хранение

Срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления при условии хранения в оригинальной невскрытой упаковке при температуре от +5°C до +35°C. Защищать от прямых солнечных лучей и мороза.

### Важные пометки

- Температура при нанесении грунтовки должна быть минимум +5°C.

### Летучие Органические Соединения (ЛОС)

В соответствии с Директивой 2004/42/CE (Приложение II, таблица A), максимальное допустимое содержание ЛОС в продукте подкатегории h, типа WB составляет 30 г/л (2010) для готового к применению продукта.

Максимальное содержание ЛОС в готовом к применению продукте ISO-PRIMER <30 г/л.

#### ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS

MAIN OFFICES - FACTORY:

17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,  
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,  
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475

www.isomat.net e-mail: info@isomat.net

